FICHA TÉCNICA:

- Impermeabilizante líquido monocomponente, à base de resinas acrílicas elastoméricas em emulsão aquosa e que, após a secagem não altera a potabilidade da água.
- Forma uma membrana impermeável contínua e aderente, sem sobreposições.
- É ideal para a impermeabilização de reservatórios e tubulações para água potável.
- Por ser fluido, se adapta a qualquer conformação da superfície.
- Pode ser aplicado múltiplas superfícies. Determinadas superfícies podem necessitar de um primer específico (Maiores esclarecimentos consultar nosso serviço técnico).
- Impermeabilidade absoluta à água.
- Absoluta resistência a estagnação de água (não remulsiona).
- Produto ecológico sem substâncias nocivas e seguro para as operações de aplicação.
- Pode ser facilmente aplicado com: pincel, rolo, broxa e pistola.

OBSERVAÇÕES:

- A temperatura na aplicação não pode ser inferior à 5° C e superior à 35° C.
- A superfície deverá estar totalmente limpa e seca. Não aplicar em superfícies úmidas e/ou sujeitas a pressão negativa (eventual umidade nela contida irá evaporar, podendo causar bolhas na membrana impermeabilizante). (Maiores informações, consultar nosso serviço técnico).
- Aconselha-se regularizar a superfície.
- Problemas de pressão negativa, trincas e juntas de dilatação devem ser previamente resolvidas.
- Proteger o ICOPER-POT da ação da chuva e neblina durante a cura.
- Recomenda-se antes da aplicação do ICOPER-POT ler atentamente as instruções que constam na embalagem do produto e no manual de aplicação disponibilizado pela empresa. Maiores informações contatar o nosso serviço técnico ou acessar o site www.icoper.com.br.
- O ICOPER-POT é fácil de aplicar, mas o serviço de impermeabilização requer conhecimentos específicos. Por isso é aconselhável o acompanhamento de profissionais habilitados.

INDICAÇÕES PARA A APLICAÇÃO:

- Para superfícies de cimento, executar uma limpeza cuidadosa do local a ser tratado eliminando poeiras, partículas friáveis não aderentes, gordura, óleo e tudo o que puder prejudicar a adesão do produto à base e aplicar um primer de ICOPER-POT diluído com água na proporção 1:1.
- Uma vez seco o primer, aplicar uma primeira demão uniforme de ICOPER-POT puro.
- Uma vez que a primeira demão secou ao tato (4-6 horas da sua aplicação), aplicar outra ou mais demãos de ICOPER-POT puro até atingir o consumo mínimo indicado (Observar sempre a secagem de cada demão).
- Em pontos onde o produto está sujeito a fortes tensões mecânicas aconselha-se a utilização de uma tela de fibra de vidro (Icoarm) ou de poliéster.
- O teste de impermeabilidade poderá ser realizado somente após a secagem completa do ICOPER-POT e no mínimo após 72 horas da aplicação da última demão. Lavar bem com água, antes da utilização do reservatório. No caso de aplicação em locais com pouca ventilação e/ou grande umidade, o tempo de secagem do ICOPER-POT pode ser maior. Nesse caso aconselha-se o uso de ventilador/exaustor.
- A limpeza dos utensílios pode ser efetuada com água enquanto o produto estiver úmido.

CONSUMO MINIMO TOTAL:

- Não pode ser inferior a 1,5 Kg / m²

GARANTIA:

- O produto ICOPER POT tem garantia de 10 anos. O seu desempenho depende de fatores alheios ao nosso controle e responsabilidade tais como: tipo, preparo e condições da superfície, condições da estabilidade da estrutura, manuseio, modo de aplicação, consumo do material e cura. Em caso de utilização inadequada cessa a garantia.

NORMAS DE SEGURANÇA:

- O produto não é inflamável e perigoso, mau-odorante.
- Frases de risco - Não sujeito
- Recomendações de prudência - Não sujeito
- Símbolo - Não sujeito

ARMAZENAGEM:

- O produto tem validade de 24 meses quando conservado em local seco, protegido dos raios solares e nas embalagens intactas.
- ICOPER-POT teme o congelamento, portanto, estocar à temperatura superior a 0°.

EMBALAGEM:

- Recipientes de 1 – 5 – 10 – 20 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	*VALOR*	*UNIDADE DE MEDIDA*	*MÉTODO DE MEDIDA EXTERNO*
Tipo de Produto	Monocomponente		
Peso Específico	1,38 (± 0,05)	Kg/Litro	
Resíduo Seco em Peso	66,5 (± 2%)	%	
Contato Contínuo com Água Potável	Admitido		
Teste de Adesão	7	Kg/cm²	
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	0,1	g/Litro	UNI EN ISO 11890-2-2001
Secagem ao Tato a 23°C ± 3°C	6	horas	
Secagem Completa a 23°C ± 3°C	24	horas	
Camadas Prescritas	1 - 2		
Espessura da Película Seca	0,72 p/ cada 1,5 Kg / m²	mm	
Preparação	Pronto para o uso		
Cor	Bege		

CERTIFICAÇÕES:

- Declarações de conformidade em provas internas de laboratório.
- Laudo de analises – Instituto Adolfo Lutz – SP Nº 3752.00 – 2004 De: 04/05/2004
- Laudo de analises – Instituto Adolfo Lutz – SP Nº 4256.01 – 2006 De: 12/07/2006 (ICOPER-POT HP)

A PROGRAM SRL obteve a certificação do sistema de qualidade segundo a norma UNI-EN-ISO-9001

Os dados referem-se aos padrões em vigor na data de impressão. A sociedade reserva-se o direito de variá-los sem aviso prévio. Os valores indicados, que derivam das nossas experiências concretas, são compreendidos como meios de provas e, mesmo podendo ser considerados confiáveis, não constituem compromisso ou responsabilidade para a PROGRAM SRL.

FABRICADO POR:

SINCERT PROGRAM SRL www.programsrl.it ISO 9001 icobit

IMPORTADO NO BRASIL POR:

ROBLES Ltda. icobit

Av. Dr. Ricardo Jafet, 238
Ipiranga São Paulo SP
Cep 04266-000
Tel (11) 6169 9266
www.icoper.com.br
icoper@icoper.com.br