



## FICHA TÉCNICA:

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

- Revestimento antiderrapante à base de resinas elastoméricas e cargas minerais em emulsão aquosa.

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

- Acabamento antiderrapante em cima de membrana impermeabilizante Icoper.
- Impermeabilização de paredes e estruturas verticais com efeito rugoso.

### PRESTAÇÕES:

- Propriedade antiderrapante.
- Resistente à estagnação de água.
- Adaptação à qualquer superfície.
- Facilidade de aplicação.
- Resistência aos raios ultra violeta.
- Resistência ao pisoteio.

### OBSERVAÇÕES:

- Aplicar ICOQUARZ a temperatura superior à 10° C.
- Não aplicar em caso de chuva iminente ou neblina.
- Eventuais juntas de dilatações, tratar separadamente.
- Para evitar o acúmulo de minerais no fundo do balde, aconselha-se mexer o produto freqüentemente.
- ICOQUARZ se não estiver bem seco, pode ser danificado pela ação da água.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- Em cima de membranas acrílicas: limpar a superfície antes da aplicação.
- Em cima de superfícies cimentícias: aplicar o Primer ICOFISS.

### INDICAÇÕES PARA APLICAÇÃO:

- Aplicar ICOQUARZ em uma única demão, com consumo de 0,5 Kg / m<sup>2</sup>.
- A limpeza dos utensílios pode ser efetuada com água antes da secagem do produto.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO:

- Rolo, pincel e desempenadeira.

### NORMAS DE SEGURANÇA:

- O produto não é inflamável e perigoso.
- Frases de risco - Não sujeito
- Recomendações de prudência - Não sujeito
- Símbolo - Não sujeito

### ARMAZENAGEM:

- Conservar o produto em local seco.
- ICOQUARZ teme o congelamento, portanto, estocar à temperatura superior a 0° C.

### EMBALAGEM:

- Recipientes de 1 - 5 - 10 - 22 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	VALOR	UNIDADE DE MEDIDA
tipo de produto	monocomponente	
densidade específica	1,35 ( ± 0,05 )	Kg/litro
resíduo seco em peso	69 ( ± 2% )	%
secagem Completa a 23°C ± 3°C	24	horas
camadas prescritas	1	nº
consumo	0,5	Kg / m <sup>2</sup>
espessura da película seca	0,25 (x 0,5 Kg / m <sup>2</sup> )	mm
prontidão	Pronto para o uso	
cores	Cinza e vermelho	
conservação em depósito (Shelf Life)	1	Ano

### CERTIFICAÇÕES:

- Declarações de conformidade em provas internas de laboratório.

A PROGRAM SRL obteve a certificação do sistema de qualidade segundo a norma UNI-EN-ISO-9001

Os dados referem-se aos padrões em vigor na data de impressão. A sociedade reserva-se o direito de variá-los sem aviso prévio. Os valores indicados, que derivam das nossas experiências concretas, são compreendidos como meios de provas e, mesmo podendo ser considerados confiáveis, não constituem compromisso ou responsabilidade para a PROGRAM SRL.

FABRICADO POR



IMPORTADO NO BRASIL POR



Av. Dr. Ricardo Jafet, 858  
Ipiranga - São Paulo - SP  
Tel: (11) 6169.9266  
icoper@icoper.com.br  
www.icoper.com.br